

Opis Jakości, A - Strugana

Jakość:	Lunawood® Thermo-D
Surowiec:	Sosna zwyczajna (<i>Pinus Sylvestris</i>)
Powierzchnia:	Strugana
Montaż:	Tarasy
Wilgotność:	6 % ± 2 % po produkcji
Tolerancje:	
Szerokość	± 0,50 mm
Grubość	± 0,50 mm
Długość	- 10 mm, + 30 mm

Ogólna Ocena Jakości

- Wpływ pojedynczej wady ocenia się, patrząc na ogólną jakość produktu.
- Deska może być odrzucona, jeśli jej całościowy wygląd znacznie różni się od ogólnych wymagań jakościowych.
- W jednym produkcie dopuszczalnych jest kilka wad (wymienione na następnej stronie), jeśli całościowy wygląd jest do zaakceptowania.
- Na ogół 8 cm od końców desek nie podlega sortowaniu.
- Zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi Lunawood w dostawie każdego produktu mogą występować wadliwe deski w ilości 3%.





Dopuszczalne są drobne uszkodzenia/
rozszczepienia powierzchni.



Dopuszczalne są pojedyncze pęknięcia
sęków.



Dopuszczalne są pojedyncze czarne
częściowo zrośnięte sęki.



Dopuszczalne są nieznaczne braki
w sękach (również czarnych) na krawędzi.



Na ogół 8 cm od końcówek desek
nie podlega sortowaniu.



Dopuszczalne są pojedyncze
braki w sękach.

Należy pamiętać, że kolory są bardzo zróżnicowane. Lunawood zastrzega sobie prawo do zmian.

Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana/ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.).

1. Pochodzenie:

Pochodzenie: Europa

W procesie modyfikacji termicznej drewno poddawane jest tylko działaniu temperatury (212°C +/-3°) w otoczeniu pary wodnej. Dlatego proces ten odbywa się w sposób zupełnie naturalny i bez dodatków chemicznych. Produkt finalny może być spalany i poddawany recyklingowi (Nordic Ecolabel).

2. Opis drewna:

Kolor: brązowy

3. Odporność:

Grzyby: trwałe – klasa 2 (wg normy EN)

Termity: trwałe – klasa 2

4. Obróbka:

Piłowanie: łatwe

Suszenie: wolne, ryzyko pęknięć

Łączenie/zbijanie: dobre, wymaga nawiercania

Wykończanie: dobre

5. Wymiar desek profilowanych/ryflowanych:

26x117x3000/3900/4200/4500mm

6. Profil desek profilowanych/ryflowanych:

Strona „A” – drobny ryfel.

Strona „B” – gładka deska.

UWAGI:

Deska profilowana/ryflowana z **Termososny** nie zawiera już żywicy. Pojedyncze deski mogą się różnić pod względem usłojenia oraz kolorystyki. Mogą również zawierać sęki, drobne otwory po sękach, pojedyncze pęknięcia sęków, nieznaczne rozszczepienia sęków i krawędzi desek, drobne uszkodzenia powierzchni deski. Ze względu na zastosowanie deski tarasowej na zewnątrz, deska jest poddawana działaniom czynników atmosferycznych, przez co może się odkształcać (np. łódkowanie, zwichrowanie, skręcanie), pękać (na czole deski lub po długości deski), zmieniać swój pierwotny kolor (szarzenie), jak również mogą następować zmiany w rzeczywistych wymiarach desek w porównaniu do wymiarów fakturowanych (do 5%), co nie jest podstawą do reklamacji. Na deskach mogą się pojawiać przebarwienia (np. od podkładek). Do dopuszczalnych wad zaliczamy nierówności po obróbce mechanicznej, które powstają podczas produkcji deski profilowanej/ryflowanej. Ze względu na kraj pochodzenia - długi okres dostawy - deski należy umyć i zabezpieczyć olejem, albowiem podczas transportu towar może ulec zabrudzeniu. Dostawca nie odpowiada za montaż desek profilowanych/ryflowanych.

Źródło: Lunawood,

Opis Jakości, B - Strugana

Jakość:	Lunawood® Thermo-D
Surowiec:	Sosna zwyczajna (<i>Pinus Sylvestris</i>)
Powierzchnia:	Strugana
Montaż:	Tarasy
Wilgotność:	6 % ± 2 % po produkcji
Tolerancje:	
Szerokość	± 0,50 mm
Grubość	± 0,50 mm

Ogólna Ocena Jakości

- Ogółem deski w klasie B posiadają dobry wygląd. Jednakże poszczególne elementy nie spełniają wymagań klasy A, ponieważ deski posiadają jeden bądź więcej większych wad.
- Całkowicie pęknięte elementy nie są dopuszczalne w klasie B.
- Deski w klasie B mogą być kwalifikowane jako deski w klasie A poprzez odcięcie defektów.



Tarasy, klasa B



Dopuszczalne są poważne pęknięcia.



Dopuszczalne są częściowo wadliwe krawędzie.



Dopuszczalne są znaczne pęknięcia na krawędziach.

Należy pamiętać, że kolory są bardzo zróżnicowane. Lunawood zastrzega sobie prawo do zmian. Firma JAF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych i tym samym nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia do stosowania np. w ogrodach i tam, gdzie nie są wymagane odpowiednie zezwolenia budowlane np. ławki, donice, ogrodzenia, podesty nie związane trwale z gruntem i budynkiem i in. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska profilowana/ryflowana jest półfabrykatem przeznaczonym do dalszej obróbki (piłowanie, szlifowanie, wykańczanie, itp.).

1. Pochodzenie:

Pochodzenie: Europa

W procesie modyfikacji termicznej drewno poddawane jest tylko działaniu temperatury ($212^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}$) w otoczeniu pary wodnej. Dlatego proces ten odbywa się w sposób zupełnie naturalny i bez dodatków chemicznych. Produkt finalny może być spalany i poddawany recyklingowi (Nordic Ecolabel).

2. Opis drewna:

Kolor: brązowy

3. Odporność:

Grzyby: trwałe – klasa 2 (wg normy EN)

Termity: trwałe – klasa 2

4. Obróbka:

Piłowanie: łatwe

Suszenie: wolne, ryzyko pęknięć

Łączenie/zbijanie: dobre, wymaga nawiercania

Wykańczanie: dobre

5. Wymiar desek profilowanych/ryflowanych: 26x117x3000/3900/4200/4500mm

UWAGI:

Deska profilowana/ryflowana z Termososny nie zawiera już żywicy. Pojedyncze deski mogą się różnić pod względem usłojenia oraz kolorystyki. Mogą również zawierać sęki, otwory po sękach, pęknięcia sęków, rozszczepienia sęków i krawędzi desek, znaczne uszkodzenia powierzchni deski. Ze względu na zastosowanie deski tarasowej na zewnątrz, deska jest poddawana działaniom czynników atmosferycznych, przez co może się odkształcać (np. łódkowanie, zwichrowanie, skręcanie), pękać (na czole deski lub po długości deski), zmieniać swój pierwotny kolor (szarzenie), jak również mogą następować zmiany w rzeczywistych wymiarach desek w porównaniu do wymiarów fakturowanych (do 5%), co nie jest podstawą do reklamacji. Na deskach mogą się pojawiać przebarwienia (np. od podkładek). Do dopuszczalnych wad zaliczamy nierówności po obróbce mechanicznej, które powstają podczas produkcji deski profilowanej/ryflowanej. Ze względu na kraj pochodzenia - długi okres dostawy - deski należy umyć i zabezpieczyć olejem, albowiem podczas transportu towar może ulec zabrudzeniu.

Dostawca nie odpowiada za montaż desek profilowanych/ryflowanych.

Źródło: Lunawood,.